



Clairefontaine

QUALITÄT	LASER 2800 - neue Qualität - 80g		
Zusammensetzung	ECF		
Umgebung	neutral		
Flächengewicht	80	g/m2	NF EN ISO 536
Dicke	109	microns	NF EN ISO 534
Volumen	1,36	cm3/g	NF EN ISO 534
Weisse	170	CIE	NF ISO 11475
	116	ISO	NF ISO 2470-2
Bendtsen Glätte	120	ml/min	NF ISO 8791-2
Absolute Feuchte	4,5	%H2O	NF EN ISO 20287
Relative Feuchte	30	in der Luft	Säbel
Opazität	94	%	NF ISO 2471
Kajaani Durchsicht	87		kajaani
Älterungs- Beständigkeit	ISO 9706		NF EN ISO 9706